

Weitzer Plank 1400 PLUS

Parkiet 2-warstwowy z warstwą użytkową ca. 3,6mm

Wymiary: 1400 x 140 x 10,3mm

Technika układania:



Funkcje:

Wzory układania:



BEZTROSKI PARKIET: Pielęgnacja powierzchni ProActive+ w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych nie jest konieczna



ZDROWY- PARKIET: Antyalergiczny, anybakteryjny, antystatyczny, aktywnie oddychający



CICHY- PARKIET: : Pełne klejenie parkietu zapewniając lepszą akustykę w pomieszczeniu



Opis produktu:

Miejsce produkcji	Austria	Garunki drewna/Kolory
Wysokość całkowita	Konstruktacja wielowarstwowa 10,3mm	Selekcja/Wykończenie:
Warstwa użytkowa	ca. 3,6mm litego drewna	Na zapytanie
Materiał nośny	Materiał drewnopochodny, zabezpieczony przed pęcnieniem	
Profilowanie	Zamek na pióro i wpust z 4 stron	
Wilgotność drewna	drewno długo sezonowane i suszone komorowo (wilgotność w momencie dostawy: 8% ±1%)	
Ogrzewanie podłogowe	Odpowiedni (szczegóły w karcie technicznej MB020)	
Odporność ogniowa EN 13501-1	C _{fl} -s1 obowiązuje dla dębu z powierzchnią Pro Active+ lub Pro Vital f (z wyjątkiem dębu wędzonego). Zachowanie w przypadku pożaru zależne od warunków montażu. Zachowanie innych gatunków drewna w przypadku pożar	
dostępne na życzenie		
Opór cieplny	0,061 m ² K/W	
Renowacja	możliwość wielokrotnego cyklowania	
Twardość (wg Brinella)	23-42 N/mm ² (w zależności od gatunku drewna)	
Certyfikaty	   	

Powierzchnie:



PROACTIVE+ – NATURALNA MATOWA POWIERZCHNIA

Bezobsługowa w przestrzeniach mieszkalnych. Powierzchnia lakierowana matowo, wyglądem przypominająca naturalnie olejowaną. Właściwości antystatyczne i antybakteryjne. Odpowiada klasie obciążenia C zgodnie z normą ÖNORM C 2354 – szczególnie odporna na zarysowania i działanie środków chemicznych. Spełnia wymagania normy EN 425 w teście z rolkami krzeseł. Klasa antypoślizgowości R10 zgodnie z normą DIN 51130.



PROVITAL finish – NATURALNA OLEJOWANA POWIERZCHNIA

Czyste, naturalne oleje głęboko wnikać w strukturę drewna, zapewniające szczególną ochronę. Szczególnie dobrze oddychająca powierzchnia. Możliwość renowacji całej powierzchni lub punktowo. Fabrycznie olejowana powierzchnia przeznaczona do przestrzeni mieszkalnych (wykończona) – w przypadku zastosowania w przestrzeniach publicznych wymagane jest dodatkowe wykończenie po montażu. Naturalna powłoka zgodna z normą ÖNORM C 2380. Klasa antypoślizgowości R10 zgodnie z normą DIN 51130.

Uwagi końcowe:

Wymiary i parametry techniczne mogą w przypadku drewna wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z właściwości materiału lub procesu produkcyjnego. Certyfikaty PEFC/FSC dostępne na życzenie. Zwraca się uwagę, że każda zmiana produktu po dostawie może prowadzić do zmian deklarowanych właściwości (np. reakcji na ogień lub właściwości antypoślizgowych), za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Możliwa zmiana wartości R w zależności od struktury powierzchni, warstw pielęgnacyjnych oraz pozostałości po czyszczeniu. Produkt może zawierać skrócone elementy jako początkowe fragmenty. Stan techniki: wrzesień 2025.