

Instrukcja montażu produktów- desek, parkietów wielowarstwowych Weitzer Parkett

Aby uzyskać optymalne doradztwo, spełnić wszelkie wymagania dotyczące kontroli oraz profesjonalnie wykonać montaż, prosimy o kontakt ze specjalistą od montażu. Przy montażu i użytkowaniu należy stosować się do wymagań **aktualnie obowiązujących norm**, ogólnych wytycznych i zasad techniki oraz wymagań zawartych w ulotkach producenta, kartach charakterystyki i instrukcjach.

Produkty wielowarstwowe Weitzer Parkett można stosować wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do użytkowania. W celu aklimatyzacji należy przechowywać zamknięte opakowania w pomieszczeniu, w którym będą układane, przez 1–2 dni w standardowej temperaturze pokojowej wynoszącej ok. 20°C i ok. wilgotności względnej powietrza w wysokości 45%- 65%, opakowania otwierać dopiero tuż przed położeniem. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 15° maks. 28°C, wilgotność względna 40-65%. Proszę również zwrócić uwagę na specyfikacje dostawcy kleju. Czas układania parkietu należy zaplanować tak, aby po zakończeniu prac można było zająć pomieszczenie możliwie jak najszybciej, co pozwoli na uzyskanie warunków klimatycznych zgodnych z obowiązującymi normami. Aby monitorować warunki klimatyczne w pomieszczeniu, zalecane użycie urządzenia rejestrującego temperaturę i wilgotność.

W przypadku standardowego podgrzewanego jastrychu firma Weitzer Parkett zaleca klejenie na całej powierzchni. Montaż pływający nadaje się tylko w ograniczonym zakresie do ogrzewania podłogowego. W przypadku systemów ogrzewania elektrycznego, cienkowarstwowych podkładów grzewczych itp. należy uzyskać pisemną zgodę odpowiedniego producenta. Należy upewnić się, że konstrukcja będzie w stanie utrzymać naturalne zmiany wymiarów drewna bez uszkodzeń, gdy zostanie w pełni połączona w pomieszczeniu o odpowiednim klimacie.

Hałasowi (skrzypieniu) powstającemu podczas chodzenia po powierzchniach parkietowych można zapobiec w największym możliwym stopniu wyłącznie poprzez profesjonalne, cało powierzchniowe przyklejenie kleju do zgodnej z normami podłogi. Więcej informacji można znaleźć w kartach informacyjnych MB010 „Parkiet to drewno” i MB020 „Parkiet na ogrzewaniu podłogowym”. Wzory układania takie jak jodełka, podwójna jodełka, mogą okazać się korzystniejsze niż układanie proste w przypadku naturalnych zmian wymiarów spowodowanych wahaniami klimatycznymi.

Podłoże musi być odpowiednio równe, suche, czyste, mocne, aby można było na nim układać parkiet. Musi także spełniać obowiązujące normy i wytyczne, a także być zgodne z najnowszym stanem wiedzy technicznej. Przed położeniem podłogi drewnianej należy wykonać wygrzanie posadzki zgodnie z obowiązującymi normami. Protokół wygrzania posadzki.

Zawartość wilgoci resztkowej w podłożu i jego gotowość do montażu należy określić zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami normatywnymi, aktualnymi wytycznymi i najnowszym stanem wiedzy technicznej. Przed położeniem parkietu podłoże musi być przygotowane do położenia podłogi. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 050 „Wilgotność podłoża”.

Należy również zwrócić uwagę na wymagania dotyczące równości podłoża. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce MB 051. Decyzja o zastosowaniu podkładów, masy wyrównującej itp. zależy od rodzaju i stanu podłoża, a w przypadku ich stosowania musi zostać pisemnie zatwierdzona przez producenta danego systemu.

Spoiny i pęknięcia w jastrychach oraz łączenia płyt można pokryć powierzchnią parkietu, pod warunkiem, że zostaną one połączone w sposób siłowo-zamknięty zgodnie ze stanem techniki. Maksymalne powierzchnie graniczne pola zależą m.in. od zamontowanego produktu, geometrii pomieszczenia, metody montażu, podłoża oraz właściwości wytrzymałościowych zastosowanego kleju. Zasadniczo w tym zakresie należy również brać pod

uwagę aprobaty dostawcy kleju. Nieprzylegające połączenia ruchome i konstrukcyjne muszą być wkomponowane w pokrycie powierzchni w sposób spójny i zapewniać wystarczający ruch poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Drewno jest materiałem naturalnym, który w zależności od wpływu środowiska może wykazywać różne właściwości koloru i struktury. Dlatego też, aby uzyskać najlepszy efekt wizualny należy wykonywać montaż z kilku opakowań jednocześnie.

Przed montażem należy sprawdzić elementy produktu pod kątem widocznych uszkodzeń. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie dotyczą elementów parkietu, które w momencie montażu miały widoczne wady, a mimo to zostały zamontowane. Zawartość wilgoci w elementach parkietu po zamontowaniu musi być zgodna ze specyfikacjami podanymi w naszych kartach technicznych produktów.

Zasadniczo kierunek montażu powinien być zgodny z dominującym źródłem światła dziennego. W wąskich pomieszczeniach lub korytarzach stosuje się zazwyczaj montaż podłużny. Wygląd zamontowanej powierzchni parkietu musi tworzyć harmonijny obraz całości, niezależnie od selekcji i metody montażu. W tym względzie należy przestrzegać zdjęć sortowania selekcji danej klasy drewna.

Posługujemy się selekcją „obrazkową” – zdjęcia selekcji każdej klasy wg. asortymentu kolekcji dostępne w książce selekcji.

Przesunięcie między krótką a długą krawędzią deski (musi wynosić co najmniej 20 cm. Zaleca się wykorzystanie wszelkich skróconych odcinków dołączonych do opakowania jako elementów krawędziowych rzędów desek.

Przy układaniu podłóg drewnianych Weitzer Parkett zalecamy stosowanie pierścienia do dociskania parkietu. Zapobiega to uszkodzeniom krawędzi spowodowanym użyciem nieodpowiednich pomocy montażowych i/lub nadmierną siłą.

Składowanie:

Warunki przechowywania produktów Weitzer Parkett powinny odpowiadać warunkom użytkowania wynoszącym ok. 20°C i ok. Wilgotność względna 40-60%. Nie przechowywać na zewnątrz, chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie przechowywać drewnianych podłóg w pozycji pionowej. W przypadku nowych obiektów nie należy przechowywać opakowań na wilgotnych wylewkach lub powierzchniach betonowych. Nie uszkadzaj opakowania i otwieraj je dopiero po aklimatyzacji, bezpośrednio przed instalacją.

Montaż z wykorzystaniem klejenia całopowierzchniowego:

Do klejenia na całej powierzchni należy stosować produkty zalecane przez firmę Weitzer Parkett lub producenta kleju. Informacje na temat ilości kleju, głębokości szpательki i ogólnych wytycznych dotyczących przetwarzania można znaleźć na opakowaniu kleju lub w odpowiednich kartach informacyjnych produktu. W przypadku elementów instalacyjnych o dużym formacie zalecane jest zastosowanie specjalnej szpachelki z zębami, która minimalizuje puste przestrzenie (*szpательka z zębami nr 14; w połączeniu z Profi SMP 900 EC1 lub Profi SMP 950 EC1 R+*). Należy zapewnić odpowiednie odstępy od krawędzi konstrukcji wznoszących się nad nimi (zwykle 10–15 mm). Mogą się one różnić w zależności od warunków instalacji, grupy produktów i rodzaju kleju. Stronę, od której rozpocznie się montaż, należy wybrać w taki sposób, aby uniknąć chodzenia po warstwie kleju, która jeszcze nie stwardniała. Wstępna obróbka, przetwarzanie, sposób aplikacji i ilość zależą od specyfikacji producenta kleju.

Delikatnie włóż elementy parkietu do warstwy kleju, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża i dokładnie dopasować elementy montażowe. Elementy łączące pióro i wpust powinny być ściśle osadzone, aby zapobiec przedostawaniu się kleju do złącza w trakcie łączenia. Aby uniknąć powstawania szczelin w deskach wielkoformatowych, zaleca się stosowanie pasów napinających. Aby uzyskać optymalne połączenie z podłożem, powierzchnię należy obciążyć odpowiednimi obciążnikami, zwłaszcza na krawędziach, w miejscach przejść lub

tam, gdzie występują niewielkie odchylenia, nierówności. Nie należy po niej chodzić, dopóki klej całkowicie nie stwardnieje.

Układanie pływające:

W przypadku układania pływającego przy użyciu podkładu WP Looseglue obowiązują następujące wytyczne zawarte w instrukcji montażu z użyciem podkład „WP Looseglue” i informacja o produkcie PI 626 „WP Looseglue”.

Po instalacji:

Po zakończeniu prac instalacyjnych ostrożnie usuń kliny montażowe ze ściany.

Łączenia dylatacyjne z innymi powierzchniami np. płytką, kamień należy wypełnić elastycznym silikonowym materiałem.

Zgodnie z normami i kartą informacyjną MB 010 „Parkiet to drewno” nasze produkty parkietowe i schodowe przeznaczone są do stosowania w warunkach klimatu pomieszczenia wynoszącego 20°C i 50% wilgotności względnej. Odchylenia od zalecanych parametrów klimatycznych pomieszczenia powodują naturalne zmiany wymiarów materiału drewnianego..

Norma EN 15251:2012 zaleca, aby w celu zapewnienia zdrowego klimatu wewnątrz wilgotność względna mieściła się w przedziale od 30% do 65%.

Długotrwałe odchylenia mogą prowadzić do powstania uszkodzeń, odkształceń, tworzenia się szczelin, pęknięć jak również nie odwracalnych uszkodzeń materiału.

W przypadku ogrzewania podłogowego temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać maksymalnie 29°C. Więcej informacji można znaleźć w ulotce MB 020 „Parkiet na ogrzewaniu podłogowym” oraz w ulotce MB 021 „Opór ciepły”.

W przypadku kontrolowanej wentylacji domu bez odzysku wilgoci, w okresie grzewczym należy odpowiednio regulować szybkość wymiany powietrza, aby uniknąć nadmiernego wysuszenia wilgotności względnej.

Po zakończeniu montażu należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, zwłaszcza w nowych budynkach i/lub niezamieszkałych lokalach mieszkalnych. W przypadku niewystarczającej wymiany powietrza, na skutek emisji innych materiałów budowlanych lub wzbogaconej w alkalia wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu, może dojść do nieodwracalnego odbarwienia drewna.

Na wygląd drewnianej podłogi mogą mieć wpływ również czynniki takie jak światło słoneczne (promieniowanie UV), procesy utleniania, zabiegi czyszczące i konserwacyjne, a także użytkowanie. Ponadto właściwości powierzchni, takie jak współczynnik tarcia ślizgowego i właściwości poślizgowe powierzchni, mogą odbiegać od stanu pierwotnego w momencie dostawy ze względu na użytkowanie, czyszczenie i pielęgnację. Należy również zaznaczyć, że wszelkie modyfikacje produktu po jego dostarczeniu mogą skutkować zmianą deklarowanych właściwości produktu (np. reakcji na ogień itp.).

Uwaga końcowa:

Niniejsza ulotka powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń i ma na celu udzielenie Państwu porad zgodnych z naszą najlepszą wiedzą. Naturalnie, ulotki nie zawierają wszystkich możliwych obecnych i przyszłych zastosowań oraz szczególnych cech, z których część posiada również naturalny materiał, jakim jest drewno. Nie zwalnia to zatem użytkownika z obowiązku konsultacji z producentem w razie wątpliwości, przeprowadzenia niezależnych badań na miejscu oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas przetwarzania. W ulotce pominięto również informacje, które można by uznać za znane specjalistom. Treść niniejszej ulotki nie jest prawnie wiążąca i nie stanowi podstawy do roszczeń gwarancyjnych ani prawnych. Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, zespół Weitzer Parkett chętnie Państwu pomoże.

