

Arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

Twardy rdzeń SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP TEJO2025
Wymiary	Panele	1220 x 180 x (4+1) (0.30) mm
	Opakowanie	10 panele / 2.196 m² / 18.27 kg
	Paleta	65 opakowanie / 142.74 m² / 1207.55 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 2100 kg/m³
Instalacja	ISO 24334	Välinge 5G-i
Różne deski		10
Wykończenie		Struktura drewna
V-fuga		4-stronna micro-fuga
Poziom połysku	60°	2-4 %
Gwarancja	użytek domowy	25 lat
	użytek komercyjny	5 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 23/31
		Umiarkowane wykorzystanie komercyjne

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka	Metoda testowa	Min. Wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A+, Floorscore, Reach, bez ftalanów
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.06 mm
Stabilność wymiarowa	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.05 %
Odporność na działanie promieni UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	Klasa 6
Antypoślizgowość	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.35) R9
Odporność na zarysowania	 EN 16094	≤ MSR-A2	MSR-A2, MSR-B1
Odporność na ścieranie	EN 13329	≥ 2000 cykli	OK
Odporność na zaplamienia	 EN 438-2		Grupa 1 & 2 : Klasa 5 Grupa 3 : Klasa 4
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorofenolu	 DL PCP		< poniżej granicy wykrywalności
Oporność cieplna	EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.048 m²K/W
Ogrzewanie podłogowe			OK (max +28°C)
Wzrost bakterii			Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)

