



Rodzaj wykładziny	EN ISO 10582	Heterogeniczna, PVC	Heterogeniczna, PVC
Powierzchnia, materiał		PUR, Poliuretan	PUR, Poliuretan
Gramatura	EN ISO 23997	4,8 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Klasyfikacja użytkowa:			
Obiekty przemysłowe zakwalifikowane jako przemysł lekki	EN ISO 10874	42 średnie natężenie ruchu	42** średnie natężenie ruchu
Obiekty użyteczności publicznej/komercyjnej/usługowej	EN ISO 10874	33 bardzo intensywne natężenie ruchu	33 bardzo intensywne natężenie ruchu
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Wymiary	EN ISO 24342	1227 mm x 232 mm	1220 mm x 225 mm
Stabilność wymiarów	EN ISO 23999	0,02 %	0,01 %
Nacisk punktowy	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Odporność na działanie promieniowania UV	EN ISO 105-B02	>6	>6
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130	R10	R10
Tłumienie dźwięku kroków	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	20 dB
Odporność termiczna	ASTM-C518-17	0,017 m ² K/W	0,038 m ² K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Doskonała *	Doskonała *
Grupa ścieralności	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Oddziaływanie: krzesła na rolkach	ISO 4918	Zakwalifikowany, Typ W, EN12529	Zakwalifikowany, Typ W, EN12529
Ogrzewanie podłogowe	EN1264-2	Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury max 28°	Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury max 28°
Test emisji wg schematu AgBB		Bardzo niska emisja	Bardzo niska emisja
Pakowanie		1 paczka = 14 płyt = 3,985 m ² 1 paleta = 48 paczek = 191,29 m ²	1 paczka = 8 płyt = 2,209 m ² 1 paleta = 48 paczek = 105,48 m ²

* Odporny na typową chemię gospodarczą. Odporność zależna od stężenia środka chem. i czasu oddziaływania.

** Z wyłączeniem pojazdów kołowych, wózków, itp.

Technologia montażu SolidCORE®

Opatentowany system zatrzasków DropDown charakteryzuje się prostym mechanizmem kątowym, w którym płyty winylowe można łączyć ze sobą szybko, czysto i bez żadnych problemów.

Technologia montażu KlebeSHEETS

Klejenie przy użyciu ogólnie dostępnych na rynku klejów stosowanych na makro.

Rigid Vinyl


SolidCORE® inside

inklusive Trittschall
5,5/0,5 x 1220 x 225 mm

Classic Vinyl

KlebeSHEETS

2,5/0,5 x 1227 x 232 mm



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich



Beanspruchungsklasse
Normaler Beanspruchung
in der Leichtindustrie

