

Dąb Piaskowy
Klasa Rustic
Z podkładem zintegrowanym




Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	SW4IMO-HKXPX-DP5XXX-ESANF
Numer katalogowy produktu	DP5000018
Kod EAN	5907461801304

MATERIAŁ/ BUDOWA

	1. Pokrycie powierzchni – superodporny lakier matowy Top Coat. 2. System DLE+ struktury synchroniczne o wyglądzie naturalnego drewna. 3. Transparentna warstwa użytkowa PVC (Wear Layer). Grubość 0,50 mm. Czterostronna mikrofaza. 4. Płyta nośna SPC wytwarzana w procesie wytłaczania z węgla wapnia, PVC i dodatków uszlachetniających; nadruk cyfrowy SuperHD. Grubość: 4,5 mm. 5. Zamek I4F 6. Podkład zintegrowany z pianki XPO o grubości 1 mm. Odporność na obciążenia CS > 400 kPa.
--	---


WYMIARY POJEDYNCZEGO PANELA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16511:2023-10

Wymiary pojedynczego panelu (mm)	Tolerancje
Grubość: 6 mm	$t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Długość: 1523 mm	$l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Szerokość: 228,6 mm	$w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$



BADANY PARAMETR	NORMA BADAWCZA	WYNIK
reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1
zawartość pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823:2004	< LOQ nie wykryto
emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	< LOD (96 h nie wykryto)
śliskość (zachowania ślizgowe)	EN 13893:2002-11	0,46 (Klasyfikacja wg. EN 14041:2004 klasa DS.)
opór cieplny	EN 12667	0,0285 m ² K/W
przewodność cieplna	EN 12667	0,231 W/mK
parametry geometryczne	ISO 24337 (EN 17539:2001)	spełnione
odporność na ścieranie (metoda B)	(piasek) ISO 24338:2022-03	>7700 cykli
odporność na uderzenia (duża kula)	EN 13329:2006	>1800 mm
odporność na mikro zarysowania (metoda A)	EN 16094:2021	<MSR-A1
odporność na mikro zarysowania (metoda B)	EN 16094:2021	<MSR-B1
test krzesła	ISO 4918:2021-03	brak widocznych zmian/uszkodzeń po 25 000 cykli
odporność na nacisk nóg meblowych	ISO 16581:2019-06	brak widocznych zmian/uszkodzeń
wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1:2012-01	0 mm
odporność chemiczna	EN 438-2:2016	ocena 5
wytrzymałość zamka	ISO 24334:2019-07	(krótka krawędź 6,0 kN/m), (długa krawędź 7,2 kN/m)
odporność połączeń mechanicznych na wycieki wody	ISO 4760:2022-05	brak przecieków po 24h
zmiana masy i pęcznienie grubości paneli wodoodpornych	pęcznienie (EN 317:1993), panele wodoodporne 16511:2023	zmiana masy 0%, pęcznienie grubości 0%
odporność na światło	ISO 105-B02:2014-08	wartość skali szarości: 4-5 odporna na działanie światła

Badane parametry według EN 16511:2023-10 Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF)-
Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających



GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PANELA

Warstwa użytkowa	0,5 mm
Rdzeń	4,5 mm
Podkład	1,00 mm

OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	6 szt.
Paczka	2,09 m ² / op., 42 op./paleta = 87,78 m ²
Waga	21,73 kg/op. 912,45 kg (netto)/paleta

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni panelu 27°C
Gwarancja	25 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat użyteczności publicznej
Klasa użyteczności wg normy EN 16511:2023	Klasa 23 budownictwo mieszkaniowe, Klasa 34 użyteczności publicznej


PIELĘGNACJA PODŁOGI

POTEKTOR KONCENTRAT Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. • wydajność ok. 500m ² /1 L
PROTEKTOR KOMPLET Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. • wydajność ok. 200m ² /1 L

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące PROTEKTOR KONCENTRAT	Czyszczenie okresowe PROTEKTOR KOMPLET
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu

WAŻNE: Termin ważności środków Protektor wynosi 2 lata od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.



WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i potysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć.

Wersja numer:	Data	Sporządził
PL_SW4IMO-HKXPX-DP5XXX-ESANF_V05	28/11/2024	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Wersja poprzednia:	Poprzednie wersje	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA
V04	zarchiwizowano:	

