

Dąb Kremowy  
 Klasa Select  
 Z podkładem zintegrowanym



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nazwa dostawcy            | Barlinek S.A.             |
| Indeks produktu           | SW4IMO-HKXPX-DP5XXX-ECREA |
| Numer katalogowy produktu | DP5000022                 |
| Kod EAN                   | 5907461802189             |

### MATERIAŁ/ BUDOWA



1. Pokrycie powierzchni – superodporny lakier matowy Top Coat.
2. System DLE+ struktury synchroniczne o wyglądzie naturalnego drewna.
3. Transparentna warstwa użytkowa PVC (Wear Layer). Grubość 0,50 mm. Czterostronna mikrofaza.
4. Płyta nośna SPC wytwarzana w procesie wytłaczania z węglanu wapnia, PVC i dodatków uszlachetniających; nadruk cyfrowy SuperHD. Grubość: 4,5 mm.
5. Zamek I4F
6. Podkład zintegrowany z pianki XPO o grubości 1 mm. Odporność na obciążenia CS > 400 kPa.


### WYMIARY POJEDYNCZEGO PANELA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16511:2023-10

| Wymiary pojedynczego panelu (mm) | Tolerancje                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Grubość: 6 mm                    | $t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Długość: 1523 mm                 | $l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Szerokość: 228,6 mm              | $w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$ |



| BADANY PARAMETR                                        | NORMA BADAWCZA                                                | WYNIK                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| reakcja na ogień                                       | EN 13501-1                                                    | B <sub>fl</sub> -s1                                      |
| zawartość pentachlorofenolu (PCP)                      | CEN/TR 14823:2004                                             | < LOQ nie wykryto                                        |
| emisja formaldehydu                                    | EN 717-1:2004-10                                              | < LOD (96 h nie wykryto)                                 |
| śliskość (zachowania ślizgowe)                         | EN 13893:2002-11                                              | 0,46 (Klasyfikacja wg. EN 14041:2004 klasa DS.)          |
| opór cieplny                                           | EN 12667                                                      | 0,0285 m <sup>2</sup> K/W                                |
| przewodność cieplna                                    | EN 12667                                                      | 0,231 W/mK                                               |
| parametry geometryczne                                 | ISO 24337 (EN 17539:2001)                                     | spełnione                                                |
| odporność na ścieranie (metoda B)                      | (piasek) ISO 24338:2022-03                                    | >7700 cykli                                              |
| odporność na uderzenia (duża kula)                     | EN 13329:2006                                                 | >1800 mm                                                 |
| odporność na mikro zarysowania (metoda A)              | EN 16094:2021                                                 | <MSR-A1                                                  |
| odporność na mikro zarysowania (metoda B)              | EN 16094:2021                                                 | <MR-B1                                                   |
| test krzesła                                           | ISO 4918:2021-03                                              | brak widocznych zmian/uszkodzeń po 25 000 cykli          |
| odporność na nacisk nóg meblowych                      | ISO 16581:2019-06                                             | brak widocznych zmian/uszkodzeń                          |
| wgniecenie resztkowe                                   | ISO 24343-1:2012-01                                           | 0 mm                                                     |
| odporność chemiczna                                    | EN 438-2:2016                                                 | ocena 5                                                  |
| wytrzymałość zamka                                     | ISO 24334:2019-07                                             | (krótka krawędź 6,0 kN/m),<br>(długa krawędź 7,2kN/m)    |
| odporność połączeń mechanicznych na wycieki wody       | ISO 4760:2022-05                                              | brak przecieków po 24h                                   |
| zmiana masy i pęcznienie grubości paneli wodoodpornych | pęcznienie (EN 317:1993),<br>panele wodoodporne<br>16511:2023 | zmiana masy 0%,<br>pęcznienie grubości 0%                |
| odporność na światło                                   | ISO 105-B02:2014-08                                           | wartość skali szarości: 4-5 odporna na działanie światła |

Badane parametry według EN 16511:2023-10 Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF)-  
Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających



## GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PANELA

|                  |         |
|------------------|---------|
| Warstwa użytkowa | 0,5 mm  |
| Rdzeń            | 4,5 mm  |
| Podkład          | 1,00 mm |

## OPAKOWANIE

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ilość szt. desek w paczce | 6 szt.                                                          |
| Paczka                    | 2,09 m <sup>2</sup> / op., 42 op./paleta = 87,78 m <sup>2</sup> |
| Waga                      | 21,73 kg/op. 912,45 kg (netto)/paleta                           |

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:      | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni panelu 27°C |
| Gwarancja                                 | 25 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat użyteczności publicznej                                                                                                                           |
| Klasa użyteczności wg normy EN 16511:2023 | Klasa 23 budownictwo mieszkaniowe,<br>Klasa 34 użyteczności publicznej                                                                                                                   |


## PIELĘGNACJA PODŁOGI

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTEKTOR KONCENTRAT</b><br>Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi             | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.<br><br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.<br><br>• wydajność ok. 500m <sup>2</sup> /1 L |
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b><br>Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych<br><br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.<br><br>• wydajność ok. 200m <sup>2</sup> /1 L                                                                                                                                                                                                                        |

## ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI\*

| Stopień natężenia ruchu                                                                           | Czyszczenie bieżące<br><b>PROTEKTOR KONCENTRAT</b> | Czyszczenie okresowe<br><b>PROTEKTOR KOMPLET</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie              | Co 5-7 dni                                         | Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy    |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni                                         | Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy       |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły          | Co 1-3 dni                                         | Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu   |

WAŻNE: Termin ważności środków Protektor wynosi 2 lata od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.



**WAŻNE:**

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

\* Zastosowanie środków czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i potysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć.

|                                  |                   |                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja numer:                    | Data              | Sporządził                                                                      |
| PI_SW4IMO-HKXPX-DP5XXX-ECREA_V05 | 28/11/2024        | Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department                   |
| Wersja poprzednia:               | Poprzednie wersje | \\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA |
| V04                              | zarchiwizowano:   |                                                                                 |

