

Portofino Chevron 90

25-02-2026

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Parquet 3-warstwowe	EN 13489	DoP PQ2021-5
Wymiary	Deski	90 x 510 x 14(3) mm
	Opakowanie	16 deski / 0.7344 m ² / 5.5 kg
	Paleta	80 / 58.752 m ² / 456 kg
Gęstość	EN 323	± 650 kg/m ³
Instalacja		Pióro i wpust
Wierzchnia warstwa		Dąb europejski (Quercus robur)
Jądro		Topola (Populus deltoides)
Warstwa podkładowa		Topola (Populus deltoides)
Klasa		Rustic A+
Faktura		Lekko szcztokowana
V-fuga		4V
Poziom połysku przy 60°		4-6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy	20 lat
	Użytek komercyjny	na żądanie
Klasa użyteczności	EN 13489	Klasa 23
		Intensywne użytkowanie domowe



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			REACH, A
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-s1
Antypoślizgowość	CEN/TS 15676		Dry 54
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Nie zawiera pentachlorofenolu
Ogrzewanie podłogowe	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (maks. +28°C) + klejony
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.pl



EN 14342



PEFC07-31-192

Portofino Chevron 90

25-02-2026

Rustic A+



Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowana
Klasy	Rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	≤ 2 na deskę; Ø ≤ 20 mm
Niezdrowe sęki	≤ 2 na deskę; Ø ≤ 15 mm
Biel	maks. 25 mm szerokości, ≤ 20% szerokości
Pęknięcia na końcach	Niedozwolone
Pęknięcia powierzchniowe	Niedozwolone
Otwory po kornikach	Niedozwolone
Próchnienie/butwienie	Niedozwolone
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Niedozwolone
Ślady po maszynach	Niedozwolone



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

